



Solas no es responsable del uso inadecuado de los productos. La ficha técnica ha sido realizada con la mejor intención y en función de nuestra experiencia: en caso de duda, realice siempre una o varias pruebas antes de cualquier procedimiento más correcto. La publicación de una nueva edición de esta ficha técnica anula automáticamente la anterior. La ficha técnica es un documento informativo, no puede ser motivo de controversias legales. Solas no se asume ninguna responsabilidad por

Ficha técnica – 19 de marzo de 2007

Esmalte para exteriores/interiores F11

Colorante, semibrillante.

CAMPO DE APLICACIÓN

Para muro, madera y metal exterior o interior, sobre superficies tratada específicamente. Colorante óptimo para toda la línea de esmaltes y productos al aceite.

CARACTERÍSTICAS

ACCIÓN:

altamente hidrorrepelente, protector;

COLORANTE PARA LA LÍNEA AL ACEITE.

PROPIEDADES:

Facilita los trabajos de mantenimiento.

ANTIESTÁTICA:

No atrae el polvo

ASPECTO:

Semibrillante, cubriente, blanco o en color (ver gama de colores).

RENDIMIENTO:

15 m²/l.

SECADO:

48 horas. Datos válidos con 20 °C de temperatura y 60% de H.R.

Temperaturas inferiores o niveles de humedad superiores pueden hacer aumentar los tiempos de secado.

NO CONTIENE:

Resinas acrílicas, vinílicas, alquídicas, poliuretánicas, isoparafinas, biocidas ni sustancias tóxicas en general.

ENVASES:

2,5 litros (para 37,5 m²)

0,750 litros (para 11 m²)

0,250 litros (para 3,75 m²)

0,100 litros (para 1,5 m²)

DILUCIÓN

Preparado para usar o con el 5% de **Diluyente L30 Solas**.

DECLARACIÓN COMPLETA DE MATERIAS PRIMAS

Aceites de lino, tung y ricino, damar, cera de abeja, lecitina de soja, bentonita, terpenos de naranja, desecantes sin plomo (Co, Ca, Zr, resina mineral en el producto menos de 0,75%), bióxido de titanio, talco sin amianto, azul ultramar.

MODO DE EMPLEO

- No utilizar en las partes interiores de los muebles.
- Sobre madera y muro nuevo: preparar el fondo con **PreSmalto F20 Solas** y aplicar 2 ó 3 manos de **Esmalte para exteriores/interiores F11 Solas**.
- Sobre superficies metálicas nuevas: desengrasar el fondo con **Diluyente L30 Solas**. Aplicar una mano de **Profondo F21 Solas** y 2 manos de **Esmalte para exteriores/interiores F11 Solas**.
- Sobre fondos ya esmaltados: lijar fino y aplicar 2 manos de **Esmalte para exteriores/interiores F11 Solas**.
- Para el lacado de madera preparar el fondo con 1 ó 2 manos de **Diamantite F10 Solas** lijada fino.
- Extender con brocha, rodillo de pelo corto o pistola.
- La película de esmalte seco debe tener un grosor entre 20 y 40 micrones; grosores superiores retardan su secado.
- La segunda mano se puede aplicar a las 48 horas.
- Seca en profundidad a las 72 horas.
- Dureza final a los 7 ó 15 días.



Solas no es responsable del uso inadecuado de los productos. La ficha técnica ha sido realizada con la mejor intención y en función de nuestra experiencia: en caso de duda, realice siempre una o varias pruebas antes de cualquier procedimiento más correcto. La publicación de una nueva edición de esta ficha técnica anula automáticamente la anterior. La ficha técnica es un documento informativo, no puede ser motivo de controversias legales. Solas no se asume ninguna responsabilidad por

Ficha técnica – 19 de marzo de 2007

- Si el producto se utiliza en los colores blanco, pastel o incoloro, las superficies tratadas no expuestas a la luz podrían adquirir un tono amarillento. Para reducir este efecto, no cubrir las partes tratadas al menos durante 5/7 días.

LIMPIEZA DE LAS HERRAMIENTAS

Con **Diluyente L30 Solas**.

CONSERVACIÓN

Durante al menos 2 años si se conserva dentro del envase, en un lugar protegido contra los rayos solares.

ADVERTENCIAS

Mantener alejado de las fuentes de calor y las llamas. **Peligro de autocombustión de los paños embebidos; éstos se deberán conservar extendidos, dentro de recipientes metálicos cerrados o sumergidos en agua.** También los productos biocompatibles y que no contienen derivados del petróleo deben mantenerse fuera del alcance de los niños y no deben eliminarse a través de la red de desagüe, respetar las normas locales en vigor sobre eliminación de residuos. No ingerir el producto. Frases de riesgo obligatorias por ley: Inflamable. Irritante. En caso de contacto lavar inmediatamente la zona afectada con abundante agua y jabón.

PLIEGO DE CONDICIONES

Esmalte antiestático para interiores con resinas vegetales, tipo **Esmalte para exteriores/interiores F11 Solas**; no contiene resinas acrílicas, vinílicas, alquídicas, poliuretánicas, isoparafinas, biocidas ni sustancias tóxicas en general. Coloración mediante pigmentos minerales fotoestables.

La ficha técnica incluye la declaración completa de materias primas. Rendimiento: 15 m²/l Se puede aplicar con rodillo, brocha o pistola.

El muro se ha de preparar con base para fondo tipo **PreSmalto F20 Solas** con resinas vegetales, la madera a lacar con base para fondo tipo **Diamantite F10 Solas** y el hierro con antioxidante tipo **Profondo F21 Solas**.

DIRECTIVA 2004/42/CE del parlamento europeo

Definición de COV (compuesto orgánico volátil):

Todo tipo de compuesto orgánico que tenga un punto de ebullición inicial menor o igual a 250 °C, a una presión estándar de 101,3 kPa.

	Subcategoría	Tipo	Fase I (g/l(*)) (del 1.1.2007)	Fase I (g/l(*)) (del 1.1.2010)	COV Solas g/l
d	Pinturas para acabados int./ext.	BS	400	300	261,5